

Declaração de Desempenho N.º DD-PT-B70/100

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO

- CEPSASFALT 70/100

2. UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S)

- Construção e manutenção de estradas, pistas de aeroporto e outras áreas pavimentadas

3. FABRICANTE

- CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A. TELEFONE: 217 217 829
Av. Columbano Bordalo Pinheiro n.º 108 - 3º FAX: 217 217 870
1070-067 Lisboa EMAIL: apoiocliente.qualidade@cepsa.com

4. MANDATÁRIO

- Não aplicável

5. SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP)

- 2+

6A. NORMA HARMONIZADA

- EN 12591:2009

ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S)

- AENOR 0099
- Certificado n.º 0099/CPR/B11/0270

7. DESEMPENHO(S) DECLARADO(S)

REQUISITO ESSENCIAL	NORMA DE ENSAIO	UNIDADE	VALOR
Penetração a 25 °C	EN 1426	0,1 mm	70-100
Temperatura de amolecimento	EN 1427	°C	43-51
Resistência ao endurecimento a 163 °C (EN 12607-1)			
Penetração retida	EN 1426	%	≥ 46
Aumento da temperatura de amolecimento - Severidade 2	EN 1427	°C	≤ 11
Varição em massa (valor absoluto)	EN 12607-1	%	≤ 0,8
Temperatura de inflamação	EN ISO 2592	°C	≥ 230
Solubilidade	EN 12592	%	≥ 99,0
Índice de penetração	EN 12591 Anexo A	-	-1,5 a +0,7
Temperatura de fragilidade Fraass	EN 12593	°C	≤ -10
Viscosidade cinemática a 135 °C	EN 12595	mm ² /s	≥ 230

8. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ricardo VICENTE

Em Lisboa a 10 de maio de 2016

