

INDUSFALT 100/15

DEFINIÇÃO

Trata-se de um betume indústria, obtido a partir de crudes de petróleo por destilação ou outros métodos de refinação e posterior aditivação com modificadores reológicos.

ESPECIFICAÇÕES:

Características	Unidade	Norma	Mín.	Máx.
Betume original				
Penetração (25 °C; 100g; 5s)	0,1 mm	EN 1426	10	20
Temperatura de amolecimento	°C	EN 1427	95	105
Solubilidade em xileno	%	EN 12592	99,0	-
Perda por aquecimento	%	EN 13303	-	0,5
Temperatura de inflamação	°C	EN 2592	250	-

TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABALHO:

- 120 – 180 °C

APLICAÇÕES:

Utiliza-se como matéria-prima para preparação de produtos que farão, posteriormente, parte de soluções de impermeabilização na construção, selagem de juntas em betão, fabrico de pinturas asfálticas e como componentes de telas impermeabilizantes.

Revisão nº 1

Aprovado: 01/01/2016

Próxima revisão: 01/01/2020



Se deseja mais informação, visite: www.cepsa.pt

Nota: as recomendações constantes desta ficha devem ser consideradas a título de orientação e para situações genéricas, recusando a Cepsa qualquer responsabilidade pela sua utilização abusiva. Para situações específicas, por favor contacte o Departamento Técnico da Cepsa.